Anwendung Edelstahl Test



Edelstahlprüfkörper vor dem Aufbringender Edelstahl Test Lösung



Edelstahl Test Lösung ist aufgebracht

Edelstahlprüfkörper, nach ca. 60 sek. Einwirkzeit wurde die Edelstahl Test Lösung abgewischt.
Deutlicher Abgriff (Aufhellung a Auftragstelle) sichtbar.

RUDOLF FLUME Technik GmbH · Hachestr. 66 · D-45127 Essen
Telefon +49 (0) 201 / 1899-0 · kostenloses Fax 0800 / 1899-100

Anwendung Edelstahl Test auf Palladium-Weißgold



Palladium-Weißgoldprüfkörper (750 Au/135 Pd) vor dem Aufbringender Edelstahl Test Lösung



Edelstahl Test Lösung ist aufgebracht



Nach ca. 60 sek. Einwirkzeit wurde die Edelstahl Test Lösung abgewischt. – kein sichtbarer Angriff.

RUDOLF FLUME Technik GmbH · Hachestr. 66 · D-45127 Essen
Telefon +49 (0) 201 / 1899-0 · kostenloses Fax 0800 / 1899-100

Anwendung Edelstahl Test auf Weißgold 333 / 592 Ag

Weißgoldprüfkörper (333 Au/592 Ag) vor dem Aufbringender Edelstahl Test Lösung

Edelstahl Test Lösung ist aufgebracht



Nach ca. 60 sek. Einwirkzeit wurde die Edelstahl Test Lösung abgewischt. – Auftragstelle dunkel angelaufen.

RUDOLF FLUME Technik GmbH · Hachestr. 66 · D-45127 Essen
Telefon +49 (0) 201 / 1899-0 · kostenloses Fax 0800 / 1899-100